



**g.g.g. di Sardi Giulio & C. s.n.c.**

**lavorazione e commercio legnami nazionali ed esteri**

20900 Monza – Via Buonarroti, 178

Tel. 039831218 r.a. – 039831721 – 039834330 - Fax 0392022872

E-mail: [ggg@sardilegnami.it](mailto:ggg@sardilegnami.it) – [sardilegnami@pcert.it](mailto:sardilegnami@pcert.it)

Sito: [www.sardilegnami.it](http://www.sardilegnami.it)

P:IVA 00689080968 – Cod. Fisc. 00758980155



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Certificato n. 785

## caratteristiche tecniche

## PERLINE PINO MM 10 / 15 / 20

### Azienda produttrice

g.g.g. di Sardi Giulio & C. S.n.c.  
Via Buonarroti, 178  
20052 Monza (MI)  
Tel 039-831218 Fax 039-2022872  
e-mail: [info@sardilegnami.it](mailto:info@sardilegnami.it)

### Legno:

PINO SILVESTRE

### Provenienza:

Europa

### Collocamento Botanico:

Divisione delle Gymnosperme, ordine delle Conifere

### Descrizione del materiale:

Lista di legno massiccio di Pino profilata con incastri maschio e femmina

### Umidità:

12% + - 2

### Peso:

da 500 a 540 kg/mc (mediamente **520 kg/mc**)

### Spessore:

10 / 15 / 20 mm + - 1 mm

### Materiale (natura dei componenti):

Legno naturale (componenti principali: carbonio, idrogeno, ossigeno)

### Lavorazioni eseguite:

Il legno naturale, segato in tavole ed essiccato, viene piallato e fresato

### Principali caratteristiche del legno:

durame: differenziato  
colore: albarno chiaro, durame tendente al rossiccio  
durezza: legno tenero  
venatura: evidente  
tessitura: mediamente fine

### Principali caratteristiche fisiche:

- porosità
- anisotropia
- igroscopicità permanente per l'equilibramento al clima dell'ambiente
- isolante termico
- fonoassorbente

### Impiego principale:

Rivestimenti interni di pareti e soffitti

### Posa in opera:

Fissati su listelli con appositi ganci o chiodi

### Smaltimento:

Centri Raccolta Differenziata

Monza, 20 Maggio 2008

Giulio Sardi  
(Legale Rappresentante)