



g.g.g. di Sardi Giulio & C. s.n.c.
lavorazione e commercio legnami nazionali ed esteri
20900 Monza – Via Buonarroti, 178
Tel. 039831218 r.a. – 039831721 – 039834330 - Fax 0392022872
E-mail: ggg@sardilegnami.it – sardilegnami@pcert.it
Sito: www.sardilegnami.it
P:IVA 00689080968 – Cod. Fisc. 00758980155



caratteristiche tecniche

PERLINE RAMIN MM 10

Azienda produttrice

g.g.g. di Sardi Giulio & C. S.n.c.
Via Buonarroti, 178
20052 Monza (MI)
Tel 039-831218 Fax 039-2022872
e-mail: info@sardilegnami.it

Legno:

RAMIN

Provenienza:

Indonesia

Collocamento Botanico:

Divisione delle Angiosperme

Descrizione del materiale:

Lista di legno massiccio di Ramin profilata con incastri maschio e femmina

Umidità:

12% + - 2

Peso:

da 560 a 670 kg/mc (mediamente **630 kg/mc**)

Spessore:

10 mm + - 1 mm

Materiale (natura dei componenti):

Legno naturale (componenti principali: carbonio, idrogeno, ossigeno)

Lavorazioni eseguite:

Il legno naturale, segato in tavole ed essiccato, viene piallato e fresato

Principali caratteristiche del legno:

durame: indifferenziato
colore: bianco giallastro pallido
durezza: media
venatura: non evidente
tessitura: mediamente fine

Principali caratteristiche fisiche:

- porosità
- anisotropia
- igroscopicità permanente per l'equilibramento al clima dell'ambiente
- isolante termico
- fonoassorbente

Impiego principale:

Rivestimenti interni di pareti e soffitti

Posa in opera:

Fissati su listelli con appositi ganci o chiodi
Centri Raccolta Differenziata

Smaltimento:

Centri Raccolta Differenziata

Monza, 20 Maggio 2008

Giulio Sardi
(Legale Rappresentante)