



g.g.g. di Sardi Giulio & C. - s.n.c.

**lavorazione e commercio
legnami nazionali ed esteri**

20052 Monza - Via Buonarroti, 178

Tel. 039 831218 - 039 831721 - 039 834330 - Fax 039 2022872

E-mail: ggg@sardilegnami.it - www.sardilegnami.it

P. IVA 00689080968 - Cod. Fisc. 00758980155



Certificato n. 785

caratteristiche tecniche

PERLINE ABETE MM 20

Azienda produttrice

g.g.g. di Sardi Giulio & C. S.n.c.
Via Buonarroti, 178
20052 Monza (MI)
Tel 039-831218 Fax 039-2022872
e-mail: info@sardilegnami.it

Legno:

ABETE ROSSO

Provenienza:

Europa

Collocamento Botanico:

Divisione delle Gymnosperme, ordine delle Conifere

Descrizione del materiale:

Lista di legno massiccio di Abete profilata con incastri maschio e femmina

Umidità:

12% + - 2

Peso:

da 440 a 470 kg/mc (mediamente **460 kg/mc**)

Spessore:

20 mm + - 1 mm

Materiale (natura dei componenti):

Legno naturale (componenti principali: carbonio, idrogeno, ossigeno)

Lavorazioni eseguite:

Il legno naturale, segato in tavole ed essiccato, viene piallato e fresato

Principali caratteristiche del legno:

durame: indifferenziato
colore: bianco-giallognolo
durezza: legno tenero
venatura: evidente
tessitura: mediamente fine

Principali caratteristiche fisiche:

- porosità
- anisotropia
- igroscopicità permanente per l'equilibramento al clima dell'ambiente
- isolante termico
- fonoassorbente

Impiego principale:

Rivestimenti interni ed esterni di pareti e soffitti

Posa in opera:

Fissati su listelli con chiodi o incollati

Smaltimento:

Centri Raccolta Differenziata

Monza, 20 Maggio 2008

Giulio Sardi
(Legale Rappresentante)