



g.g.g. di Sardi Giulio & C. s.n.c.

lavorazione e commercio legnami nazionali ed esteri

20900 Monza – Via Buonarroti, 178

Tel. 039831218 r.a. – 039831721 – 039834330 - Fax 0392022872

E-mail: ggg@sardilegnami.it – sardilegnami@pcert.it

Sito: www.sardilegnami.it

P.IVA 00689080968 – Cod. Fisc. 00758980155



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Certificato n. 785

caratteristiche tecniche

PERLINE LARICE MM 10 / 20

Azienda produttrice

g.g.g. di Sardi Giulio & C. S.n.c.
Via Buonarroti, 178
20052 Monza (MI)
Tel 039-831218 Fax 039-2022872
e-mail: info@sardilegnami.it

Legno:

LARICE

Provenienza:

Europa

Collocamento Botanico:

Diivisione delle Gymnosperme, ordine delle Conifere

Descrizione del materiale:

Lista di legno massiccio di Larice profilata con incastri maschio e femmina

Umidità:

12% + - 2

Peso:

da 470 a 650 kg/mc (mediamente **600 kg/mc**)

Spessore:

10 / 20 mm + - 1 mm

Materiale (natura dei componenti):

Legno naturale (componenti principali: carbonio, idrogeno, ossigeno)

Lavorazioni eseguite:

Il legno naturale, segato in tavole ed essiccato, viene piallato e fresato

Principali caratteristiche del legno:

durame: differenziato
colore: albarno chiaro , durame rossiccio
durezza: legno tenero/semitenero
venatura: evidente
tessitura: mediamente fine

Principali caratteristiche fisiche:

- porosità
- anisotropia
- igroscopicità permanente per l'equilibramento al clima dell'ambiente
- isolante termico
- fonoassorbente

Impiego principale:

Rivestimenti interni di pareti e soffitti

Posa in opera:

Fissati su listelli con appositi ganci o chiodi

Smaltimento:

Centri Raccolta Differenziata

Monza, 20 Maggio 2008

Giulio Sardi
(Legale Rappresentante)